

Slutbehandling av industrimålad ytterpanel

Ytterpanelen är grundmålad med en alkydbaserad produkt (Laqvin Prime) från Sherwin-Williams.

Den är speciellt utvecklad för det nordiska klimatet och uppfyller gällande europastandarder (EN-normer).

Produkten är baserad på noga utvalda råvaror för att ge bästa möjliga vidhäftning till underlaget och även till nästkommande skikt.



Den industriella ytbehandlingen sker med noggrann kontroll av bland annat fukthalt i träet, påläggningmängder och torkning av färgen. Processen sker inomhus vilket gör att panelen inte exponeras för sol, regn och UV-strålning före ytbehandling.

Systemet skyddar träet mot väder och vind både före och efter montering, samt under hela panelens livslängd.

Den ytbehandlade panelen kan övermålas med de flesta förekommande fabrikat på marknaden.

Dessa innefattas av vattenburna akrylat och alkydprodukter samt lösningsmedelsburna alkydprodukter av god kvalitet.

Slamfärg (Falurödfärg eller liknande) samt lasyrfärg skall ej användas!

Exempel på färgfabrikat: Flügger, Beckers, Alcro, Nordsjö, Teknos, Jotun

Utöver dessa kan annan slutstrykningsfärg av god kvalitet användas efter rekommendation från färgfackhandeln.

Målningsanvisning

1. Den grundmålade panelen bör slutstrykas med täckfärg minst två gånger. Slutstrykning bör ske så fort som möjligt efter montering, dock senast inom 12 månader.
2. Målningen skall ske på rent, fast och målningstorrt virke (max 16% fuktkvot). Målning ska inte ske på en panel som understiger 6° C. Måla ej på solvarma ytor eller i direkt solljus.
3. Eventuella kapytor samt mekaniska skador som uppstått under transport eller under byggtiden skall omedelbart behandlas med lämplig grundolja och grundfärg.
4. För att säkra lång hållbarhet är det viktigt att rätt mängd färg påförs. Grundmålad panel kräver minst två slutstrykningar.
5. För att bevara det målade träet rekommenderas årlig kontroll av fasaden, eventuella skador skall omedelbart åtgärdas. Fasaden bör regelbundet tvättas med lämpligt rengöringsmedel där frekvensen beror på miljön runt fasaden och olika väderstreck.
6. Den generella hållbarheten påverkas av den lokala miljön runt fasaden. Undvik växtlighet i närheten av fasaden.

Följ alltid färgleverantörens anvisningar att säkra bästa resultat och lång hållbarhet på ytskiktet.

Korsberga 2018-02-14 LS